

FICHA TÉCNICA



PEGAGAMEX ECO

USOS RECOMENDADOS

- Se utiliza en la fabricación y reparación de muebles, para pegado de tela, cartón y papel.
- Excelentes propiedades de resistencia al uso y al esfuerzo.
- Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.
- Cumple con normas de calidad nacionales e internacionales.
- Listo para usarse en forma directa.
- No tóxico.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Pegamento empleado en carpintería y sector artesanal. Se recomienda para unir materiales como madera, fibracel, triplay, aglomerado de madera, papel y cartón.

APLICACIÓN RECOMENDADA

Brocha, espátula o rodillo.

ANÁLISIS

PRUEBA	VALOR
Presentación	4, 18, 200 kg
Rendimiento	200 g/m ²
Apariencia física	Líquido blanco
% Sólidos	30.00 - 33.00
Densidad (kg/l)	1.02 - 1.06
Viscosidad Brookfield	5000 - 7000
pH	3.0 - 5.0
Gramaje (g/m ²)	100 - 150
Tiempo de secado	30 - 40 min

**El análisis puede variar dependiendo del color, rugosidad y textura de la superficie.*

**La durabilidad puede variar si el clima es tropical o por fenómenos naturales.*

**Los colores varían con el tiempo, principalmente cuando la aplicación se realiza en exterior.*

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

- Preparación de la superficie: para obtener un buen anclaje, las superficies a unir deberán estar libres de polvo, grasa, aceite, óxidos o cualquier materia extraña que pueda interferir en la acción del adhesivo.
- La aplicación puede ser manual, por medio de brocha o espátula; con máquina de rodillo o cuchilla.
- **A rodillo:** verte el pegamento a los rodillos y al contenedor, alimentador de los rodillos. Ajustar los rodillos de tal manera que impregne perfectamente bien toda la superficie a pegar.
- **Brocha y llana dentada:** Revisar que estos instrumentos estén limpios y en buenas condiciones. Aplicar una cantidad de pegamento por toda la superficie a unir de tal manera que impregne perfectamente bien las piezas a pegar.
- Unir las piezas y aplicar presión 3-4 kg/cm² por un tiempo de 2 horas para asegurar el pegado.
- El tiempo de secado depende del tipo y tamaño el sustrato a unir, así como las condiciones ambientales.

***No se recomienda aplicar el material a temperaturas por debajo de 5°C**

ALMACENAJE

- Se recomienda almacenar en contenedores bien cerrados en lugar con sombra, fresco y ventilado. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 5 C, el material podría coagular de manera irreversible.
- Proteger el material de la humedad y de otros agentes externos que pudieran afectar su estabilidad.
- Tiempo de vida: alrededor de 12 meses.

SALUD

Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el adhesivo.

En caso de contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua durante 15 minutos y solicitar atención médica.

En caso de ingestión, no provocar el vómito, beber abundante agua y acudir al médico.

⚠ PRECAUCIONES

- Almacenar el material en un lugar fresco y seco con los envases bien tapados.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- En caso de ingestión no provoque vómito y consulte su médico.
- Mantener el material fuera del alcance de los niños.
- Evite contacto en piel principalmente en bocas y ojos.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.